

weberplan praktik

Rrafshues universal i bardhë

■ Përshkrimi

weberplan praktik është rrafshues universal me bazë çimento të bardhë, mbushës cilësorë dhe pasuruar me fibra që përmirësojnë performancën.

■ Avantazhet

- Ekstremisht i bardhë
- I pasuruar me fibra që përmirësojnë performancën
- Aftësi të lartë ngjitëse me të gjitha nënshtresat

■ Përdorimi

- **weberplan praktik perdoret** për rrafshimin dhe nivelimin e të gjitha sipërfaqeve, të reja dhe të vjetra në restaurim.

■ Përgatitja e bazamentit

- Bazamenti ku do të aplikohet produkti duhet të jetë i fortë, i qëndrueshëm, i pastër dhe pa prani pluhuri apo mikroorganizmash.
- Problemet e mundshme të bazamentit, duhet të riparohen para fillimit të punimeve.
- Në rast të aplikimit në bazamente të vjetër, këshillohet që të trajtohen paraprakisht me **weberprim podloga IN**
- Sipërfaqja e punës duhet të jetë e mbrojtur me rrjetë skelash nga impakti i drejtpërdrejtë i erës, diellit apo shiut, këshillohet të mos kryhen punime në kushte të rënda të motit
- Temperatura e ajrit dhe bazamentit gjatë aplikimit dhe tharjes duhet të jetë mbi 5°C dhe nën 30°C

■ Udhëzime mbi aplikimin

- Përmbajtja prej 25kg e thesit përziejhet me mikser elektrik duke i shtuar gradualisht 6.5 - 7 l ujë sipas nevojës.
- Pas përzierjes së parë, masa lihet të prehet për rreth 10 min dhe më pas përziejhet përsëri para se të aplikohet
- Përzierja e përgatitur aplikohet mbi bazament me malle në trashesinë e dëshiruar të shtresës, ose sipas nevojës për nivelim të bazamentit
- Shtresa përfundimtare dekorative mund të aplikohet 7 ditë pas aplikimit të shtresës së fundit të ngjitësit
- Masa e përgatitur duhet të konsumohet brenda jo më shumë se 3 orësh nga përgatitja

■ Ngjyra e bardhë

■ Veglat

Për miksim: mikser elektrik
Për rrafshim: mallë metalike

■ Jetëgjatësia

12 muaj, i magazinuar mbi paletë në zona të thata dhe pa ndikim të drejtpërdrejtë nga kushtet e motit. Duhet mbrojtur nga ngrica.

**Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.*



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k

Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq

Vore • Shqiperi

www.saint-gobain.com

NIPT : L61822023H

weberplan praktik

Rrafshues universal i bardhë

Tabela e të dhënave teknike

Të dhënat mbi konsumin janë orientuese dhe në varësi të karakteristikave të bazamentit dhe teknikës së aplikimit.		
Nr.Artikulli		
Lloji i paketimit	thes letre	
Sasi për njësi	25 kg / paketim	
	1350 kg / paletë	
Ngjyra	e bardhë	
Kokërrzimi	0.7 mm	
Konsumi	2 - 4 kg/m2	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese dhe në varësi të karakteristikave të bazamentit dhe teknikës së aplikimit.
Konsumi i ujit	6,5 – 7 l	
Trashësia e shtresës	2 – 4 mm	

Treguesit fiziko-mekanikë

PARAMETRAT	VLERA MESATARE	NJËSIA MATËSE
Masa vëllimore në gjendje të shkrifët	1.40-1.50	Gr/m ³
Mbjetje ↓ 180 μ	50-60	%
Uje-mbajtja	99	%
Masa vëllimore e llaçit në 20 OC	1780-1880	Kg/L
Pamja	Bardhë	
Gjendja	Pluhur	

Treguesit kimikë

PARAMETRAT	VLERA MESATARE	NJËSIA MATËSE
Lagështira	0.1	%
Aditivë	0.5	%

*Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k

Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq

Vore • Shqiperi

www.saint-gobain.com

NIPT : L61822023H