

# webermur LM 10

## Llaç Murature

### ■ Përshkrimi

**webermur LM 10** është një llaç i thatë murature, i përbërë nga gëlqere e hidratuar, çimento Portland gri, inerte të zgjedhura dhe aditivë kimikë që përmirësojnë punueshmërinë dhe ngjytjen.

### ■ Avantazhet

- ngjytshmëri shumë të mirë te muratures
- përgatitet lehtësisht

### ■ Përdorimi

- Materiali përdoret ne tulla te llojeve te ndryshme dhe blloqe betoni.
- Nuk këshillohet të përdoret mbi suporte druri, gipsi, metalike apo të lyera me bojra të ndryshme më parë.

### ■ Përgatitja e bazamentit

- Temperatura e ajrit dhe bazamentit gjatë aplikimit dhe tharjes duhet të jetë mbi 5°C dhe nën 30°C ,
- Tullat/blloqet duhet të jenë të fortë, të thatë, të pastër

- Llaçi i freskët duhet mbrojtur nga ngricat dhe tharja e shpejtë.
- Të ajrosen mjediset pas aplikimit deri në tharje të plotë, duke evituar luhatjet e mëdha të temperaturës. Aplikimi në prezencë të erës së fortë mund të provokojë formimin e plasaritjeve dhe "djegieve" të llaçit, ndaj duhen marrë masat e nevojshme. Nuk duhet të aplikohet në prani të ngricave apo kur priten ngrica në 24 orët pasuese.

### ■ Udhëzime mbi aplikimin

- Materiali i thatë përzehet me ujë të pastër në sasinë 5.5-5.75 L/thes. Përzehet në makineri (ose me përzjerës mekanik, derisa të arrihet një masë homogjene.
- Materiali këshillohet te rrije per 5 min dhe me pas te aplikohet.
- Aplikimi behet ne menyre uniforme ne gjithe gjatesine e tules.
- Keshillohet aplikimi materialit pergjate perimetrit horizontal dhe vertikal te tules/bllokut per ndjitje me te mire.
- Keshillohet qe te mos lihen fuga midis tullave per te shmangur problemet me llacin e suvatimit.
- Suvaja (llaci dora e pare) keshillohet te aplikohet pasi llaci i muratures te thahet komplet.

### ■ Veglat

Për miksim: mikser elektrik  
Për aplikim: malle metalike

### ■ Jetëgjatësia

12 muaj, i magazinuar mbi paletë në zona të thata dhe pa ndikim të drejtpërdrejtë nga kushtet e motit. Duhet mbrojtur nga lageshtira.

\*Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k**

Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq

Vore • Shqiperi

www.saint-gobain.com

NIPT : L61822023H

# webermur LM 10

Llaç Murature

## Tabela e te dhenave teknike

<b>Nr.Artikulli</b>		
<b>Lloji i paketimit</b>	thes letre	
<b>Sasi per njesi</b>	25 kg / paketim 1500 kg / palete	
<b>Ngjyra</b>	gri	
<b>Kokerrzimi</b>		
<b>Konsumi per shtrese 10mm</b>	14-15 Kg/m <sup>2</sup>	Te dhenat mbi konsumin jane orientuese dhe ne varesi te karakteristikeve te bazamentit dhe teknikes se aplikimit.
<b>Konsumi i ujit</b>	5.5-6.75 l/25kg	
<b>Trashesia e shtreses</b>	5-10 mm	

\*Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara. Informacioni i përfshirë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain Construction Products Albania nuk merr përgjegjësi për dëmtimin e personave ose të pronës që rezultojnë nga përdorimi i parregullt i këtij informacioni dhe rezervon të drejtën për të ndryshuar të dhënat pa paralajmërim.



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA sh.p.k**

Rr. Budull, Nr.3 • 1039 Ahmetaq

Vore • Shqiperi

[www.saint-gobain.com](http://www.saint-gobain.com)

NIPT : L61822023H

webermur LM 10