

COOL-LITE SKN 176/176 II

XHAMA ME KONTROLL DIELLOR,
PERFORMANCË TË LARTË, IZOLIM TË
AVANCUAR TERMIK DHE NEUTRALITET
TË SHKËLQYER

BUILDING GLASS



SAINT-GOBAIN

COOL-LITE SKN 176/SKN 176 II

Zgjidhja optimale për përdorime që kërkojnë transparencë shumë të lartë të kombinuar me një faktor shumë të ulët diellor dhe izolim të avancuar termik.

Karakterit me ngjyrë neutrale i xhamit me kontroll diellor COOL-LITE® SKN 176 ndihmon veçanërisht në arritjen e efekteve të dritës natyrale - si në pamjen e brendshme, ashtu edhe në atë të jashtme. Kombinimi i përsosur i mbrojtjes së mirë nga dielli, transmetimit të lartë të dritës dhe izolimit të shkëlqyer termik garanton mirëqenie të pafundme brenda dhomës në çfarëdo sezoni.

Versioni "Për temperim" i COOL-LITE® SKN 176 II mund të trajtohet me nxehtësi dhe, rrjedhimisht, mund të temperohet ose forcohet me qëllim që të përmbushë kriteret/normat e sigurisë për rritjen e rezistencës mekanike dhe për reduktimin e riskut të thyerjes termike.

SHËNIM: Mes versioneve të pjekura dhe të përforcuara me nxehtësi/të temperuara të veshjeve mund të dallohen dryshime në ngjyra dhe rrjedhimisht duhet miratuar nga klientët përpara çdo porositje.

VEÇORITË E PRODUKTIT

Estetika:
Pamje e jashtme gjithmonë e qartë - pa pengesa dhe ndotje - si parvaze/tenda/grila.
Shumë neutrale në pamjen nga brenda dhe nga jashtë dhe rrjedhimisht e përshtatshme për ndërtesa jorezidenciale.

Efikasiteti:
Mbrojtje optimale nga dielli - edhe në rrezatim ekstrem UV.

Komoditeti vizual:
Transparencë shumë e lartë dhe paraqitje neutrale. Hapësira është dukshëm më e ndriçuar në krahasim me zgjidhjet standarte për hijëzim të jashtëm. Rezultati: Një atmosferë e këndshme, miqësore dhe me dritë të mjaftueshme gjatë të gjithë vitit.

Komoditetet në stinën e nxehtë:
Redukton temperaturën e brendshme deri në 5°C - krahasuar me njësitë standarte të xhamave të izoluar.
Izolimi termik: Izolim shumë i mirë i pjesës së brendshme duke, ulur rrjedhimisht kostot.

Kombinimet e mundshme:
STADIP® SILENCE (izolimi i zërit) dhe STADIP® PROTECT (mbrojtje nga aksidentet dhe vandalizmi/vjedhja).

Etiketimi CE:
Zbaton të gjitha udhëzimet dhe standardet e zbatueshme të BE-së gjatë procesit të prodhimit dhe prandaj ofron, në mënyrë konsistente, produkte me cilësi të shkëlqyer.

PËRDORIMET

- fasadat, të gjitha xhami
- veshje të sipërme xhami
- dritare dhe veshje të sipërme xhami për dyqane
- përdorime rezidenciale dhe jorezidenciale që kërkojnë transmetim të lartë të dritës natyrale, vlerë optimale të kontrollit diellor dhe izolim të avancuar termik

PËRPUNIMI

Ju lutemi, konsultoni udhëzimet e "Manualit të përpunimit të gamës së COOL-LITE® SKN".

MIRËMBAJTJA

Ju lutemi, konsultoni "Udhëzimet e mirëmbajtjes për njësitë e xhamave".

6 mm COOL-LITE® SKN, fasada #2 kaviteti 16 mm 6 mm PLANICLEAR®	Faktorët ndriçues [%]			Faktorët e energjisë		Selektiviteti	Koeficienti i transmetimit termik, [W/m² K]	
	TL	R _{ext}	R _{int}	Solar factor, g	Shading coefficient, SC		Air	Argon
COOL-LITE SKN 176 / 176 II	70	13	15	0,37	0,42	1,89	1,3	1,0
COOL-LITE SKN 076/076 II*	71	13	15	0,38	0,43	1,87	1,3	1,0

*Substrati DIAMANT

NORMAT DHE RREGULLORET

COOL-LITE® SKN 176 / 176 II zbaton kriteret e kategorisë C, në përputhje me SR EN 1096-1 dhe 1096-2.

