

webermin classic

Suva dekorative minerale



■ Përshkrimi

- **webermin classic** është suva dekorative minerale, rezistente dhe jetëgjatë, me ngjyrë të bardhë dhe përshkueshmëri të lartë të avujve. E disponueshme në strukturat: R (me gervishtje) dhe K (e plotë).

■ Avantazhet

- Përshkueshmëri të lartë të avujve
- Nuk dëmton mjedisin
- Rezistente dhe jetëgjatë

■ Përdorimi

- **webermin classic** përdoret si shtresë përfundimtare në muret e jashtëm,
- njëkohësisht përdoret edhe për dekorimin e mureve të brendshëm, në të gjitha nënshtresat minerale.

■ Përgatitja e bazamentit

- 6-12 ore para aplikimit të suvase dekorative, nënshtresa duhet të jetë trajtuar me astarin/bazën weberprim akril ose weberprim
- S&S, për të njëzuar sipërfaqen.
- Gjate sezonit të nxehtë, në kushte të temperaturave shumë të larta, keshillohet që sipërfaqja të sperkatet me uje para se të filloje aplikimi i suvase dekorative.
- Sipërfaqja e punës duhet të jetë e mbrojtur me rrjetë skelash nga impakti i drejtpërdrejtë i erës, diellit apo shiut, keshillohet të mos kryhen punime në kushte të rënda të motit
- Temperatura e ajrit dhe bazamentit gjatë aplikimit dhe tharjes duhet të jetë mbi 5°C dhe nën 30°C

■ Udhëzime mbi aplikimin

- Përmbytja prej 25kg e thesit përziejhet me mikser elektrik duke i shtuar gradualisht 5.5 - 7.5 l ujë sipas nevojës.
- Pas përzierjes së parë, masa lihet të prehet për rreth 10 min dhe më pas përziejhet përsëri para se të aplikohet
- Përzierja e përgatitur aplikohet me mallë çeliku në të gjithë sipërfaqen e fasadës, në trashësinë e kokrrizës më të madhe.
- Struktura R (me gervishtje) ose K (e plotë) jepet me mallë plastike, ndërkohë që produkti është ende i njomë.

■ Veglat

Për miksim: mikser elektrik
Për aplikim: mallë metalike
Për strukturim: mallë plastike

■ Jetëgjatësia

12 muaj, i magazinuar mbi paletë në zona të thata dhe pa ndikim të drejtpërdrejtë nga kushtet e motit. Duhet mbrojtur nga ngrica.

*Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara.

webermin classic

Suva dekorative minerale



**Tabela e të dhënave
teknike**

Lloji i paketimit	thes letre	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese dhe në varësi të karakteristikave të bazamentit dhe teknikës së aplikimit.
Sasi për njësi	25 kg / thes 1350 kg / paletë	
Ngjyra	E bardhë	
Kokërrzimi	R1.5 / R2 / K1.5 / K2	
Konsumi R1,5	2,3 kg/m ²	
Konsumi R2	2,7 kg/m ²	
Konsumi K1.5	2,5 kg/m ²	
Konsumi K2	3,0 kg/m ²	
Konsumi i ujit	5.5 – 7.5 l	
Trashësia e shtresës	2-4 mm	

**Treguesit fiziko-
mekanikë**

PARAMETRAT	VLERA MESATARE	NJËSIA MATËSE
Masa vëllimore në gjendje të shkrifët	1.1-1.3	Gr/m ³
Mbjetje ↓ 180 μ	30-50	%
Uje-mbajtja	99	%
Masa vëllimore e llaçit në 20°C	1600-1700	Kg/L
Pamja	E bardhë	
Gjendja	Pluhur	

Treguesit kimikë

PARAMETRAT	VLERA MESATARE	NJËSIA MATËSE
Lagështira	0.10	%
Aditivë	1.5	%

*Shënim: Të gjitha këto parametra janë të lidhura me kushtet standarde të motit, temperaturës 20°C dhe lagështisë relative deri në 65%. Në qoftë se kushtet e motit nuk janë në përputhje me procedurën e mësipërme është e nevojshme që të punohet për të përshtatur rrethanat. Weber garanton se cilësia e produkteve të dorëzuar përputhet me të gjitha normat dhe rregullat e prodhimit. Kompania nuk është përgjegjëse për gabime në aplikimin e këtij materiali, për përdorimin e materialit për qëllime jo të rekomanduara në përshkrimin e produktit, si dhe për aplikimin në kushte të tilla atmosferike që nuk janë në përputhje me specifikat në përshkrimin e produktit. Weber rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet një test sipërfaqeje. Kompania pranon ankesa vetëm në cilësinë e produktit që mund të ketë qenë ruajtur, përgatitur dhe aplikuar sipas udhëzimeve të lëshuara.