

SCHEMA TECNICA

DuraGyp **A1 13** Activ'Air→



Pllakë e tipit special, e veshur në të dyja anët me letër superiore me vlerë të ulët kalorifike; kjo karakteristikë u jep pllakave reagim ndaj zjarrit të klasës evropiane A1. Fletë me densitet të shtuar të bërthamës (tipi D), gipsi i së cilës shtohet edhe me fibra xhami dhe fibra druri; këto karakteristika i japin produktit një shkallë të lartë të fortësisë së sipërfaqes dhe rezistencës mekanike (tipi I). Karakterizohet gjithashtu nga një absorbim i reduktuar i ujit (tipi H1) me izolim të shkëlqyer në prani të niveleve të larta të lagështisë dhe ndihmon në rritjen e rezistencës ndaj zjarrit në sistemet në të cilat është instaluar (tipi F). Pllaka mund të përdoret për ndërtimin e ndarjeve, tavaneve të varura dhe mureve dhe kudo që kërkohet rezistencë e lartë mekanike, rezistencë ndaj goditjes dhe reagim ndaj zjarrit sipas klasës evropiane A1. **Teknologjia Activ'Air lejon që pllaka të thithë dhe neutralizojë deri në 70% të formaldehidit të pranishëm në ajër në mjediset e brendshme.**

Të dhënat teknike				
Karakteristikat	Normat e referencës	Vlera		U.M.
Tipi	EN 520 – 3.2	Tipi D F H1 I		-
Prerjet	Gjatësore	Skaji i holluar		
	Koka	Skaji i drejtë		
Trashësia	EN 520 – 5.4	12,5	0,5	mm
Gjerësia	EN 520 – 5.2	1200	0 / -4	mm
Gjatësia	EN 520 – 5.3	2000 3000	0 / -5	mm
Jashtë katrorit	EN 520 – 5.5	2,5		mm/m
Pesha		12,30		kg/m ²
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	EN 13501-1	A1		-
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes	EN 520 – 4.1.2	Gjatësi > 550		N
		Tërthore > 210		N
Fortësia e sipërfaqes Brinnel		> 35		N/mm ²
Fortësia e sipërfaqes	EN 520 – 5.12	.15		Ø gjurmë mm
Përçueshmëria termike	EN 10456	0,25		W/mK
Faktori i rezistencës higroskopike	EN ISO 12572	10		-
Thithja e ujit sipërfaqësor	EN 520 – 5.9.1	180		g/m ²
Thithja e ujit total	EN 520 – 5.9.2	5		%

Markimi i pllakës në anën e pasme:

DuraGyp A1 13 Activ'Air→ – CE – D F H1 I – EN 520 – A1 – Data dhe ora e prodhimit – Vendi i prodhimit

Milano, 18/04/2017

Informacioni i dhënë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain PPC Italia nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtimin e personave ose sendeve si rezultat i përdorimit jo të duhur të këtij informacioni dhe rezervon të drejtën të modifikojë të dhënat pa paralajmërim.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Selia në Milano - Via Ettore Romagnoli, 6
Kapitali Euro 77.305.082,40 i.v.
Regjistruar në C.C.I.A.A. di MILANO
Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit në regjistrin e shoqërive 08312170155
Numri i TVSH-së: 08312170155 - Numri i të dhënave: 1212939
Në varësi të aktiviteteve të menaxhimit dhe koordinimit të SAINT-GOBAIN PRODUITS
POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

