



DuraGyp 13 Activ'Air®

Pllakë e tipit special me densitet të shtuar të bërthamës (tipi D), gipsi i së cilës shtohet edhe me fibra xhami dhe fibra druri; këto karakteristika i japin produktit një shkallë të lartë të fortësisë së sipërfaqes dhe rezistencës mekanike (**tipi I - R**). Karakterizohet gjithashtu nga një përthithje e reduktuar e ujit (**tipi H1**) me një izolim të shkëlqyeshëm në prani të niveleve të larta të lagështisë, një vlerë të reduktuar të përshkueshmërisë së avullit (**tipi E**) që lejon, nëse nuk ekspozohet drejtpërdrejt ndaj agentëve atmosferikë, përdorimin në një mjedis të jashtëm të mbrojtur, dhe ndihmon në rritjen e rezistencës ndaj zjarrit në sistemet në të cilat është instaluar (**tipi F**). Pllaka mund të përdoret për ndërtimin e ndarjeve, tavaneve të varura dhe mureve dhe kudo që kërkohet rezistencë e lartë mekanike, rezistencë ndaj goditjes. Teknologjia Activ'Air® lejon që pllaka të thithë dhe neutralizojë deri në 70% të formaldehidit të pranishëm në ajër në mjediset e brendshme.

Të dhënat teknike

Karakteristikat	Norma e referencës	Vlera	U.M.
Tipi	EN 520 – 3.2	Tipi D E F H1 I R	-
Prerjet	Gjatësore	Skaji i holluar	
	Tërthore	Skaji i drejtë	
Trashësia	EN 520 – 5.4	12,5	$\pm 0,5$ mm
Gjerësia	EN 520 – 5.2	1200	0 / -4 mm
Gjatësia	EN 520 – 5.3	2000 3000	0 / -5 mm
Jashtë katrorit	EN 520 – 5.5	$\leq 2,5$	mm/m
Pesha		12,30	kg/m ²
Klasa e reagimit ndaj zjarrit	EN 13501-1	A2-s1,d0	-
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes	EN 520 – 4.1.2	Gjatësore ≥ 725	N
		Tërthore ≥ 300	N
Fortësia e sipërfaqes Brinell		> 35	N/mm ²
Fortësia e sipërfaqes	EN 520 – 5.12	≤ 15	Ø gjurmë mm
Përçueshmëria termike λ	EN 10456	0,25	W/mK
Faktori i rezistencës higroskopike μ	EN ISO 12572	8,8	-
Thithja e ujit sipërfaqësor	EN 520 – 5.9.1	180	g/m ²
Thithja e ujit total	EN 520 – 5.9.2	≤ 5	%

Markimi i pllakës në anën së pasme:

DuraGyp 13 Activ'Air® – CE – D E F H1 I R – EN 520 – A2-s1,d0 – Data dhe ora e prodhimit – Vendi i prodhimit

Milano, 18/04/2017

Informacioni i dhënë në këtë fletë është rezultat i njohurive të disponueshme në datën e publikimit. Saint-Gobain PPC Italia nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtimin e personave ose sendeve si rezultat i përdorimit jo të duhur të këtij informacioni dhe rezervon të drejtën të modifikojë të dhënat pa paralajmërim.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Selia në Milano - Via Ettore Romagnoli,
6 Kapitali Euro 77.305.082,40 i.v.
Regjistruar në C.C.I.A.A. di MILANO
Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit në regjistrin e shoqërive
08312170155 Numri i TVSH-së: 08312170155 - Numri i të
dhënave: 1212939
Në varësi të aktiviteteve të menaxhimit dhe koordinimit të SAINT-GOBAIN PRODUITS
POUR LA CONSTRUCTION S.A.S.

