

Emri i produktit:	Polikolor eko
Data e krijimit të FT:	08.02.2022.
Versioni i Fletës Teknike:	01
Numri i faqes:	1 nga 4

Polikolor eko

Gjysmë-dispersion i brendshëm me bardhësi të lartë

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Mbulim i shkëlqyer
- Përshkueshmëri e lartë e avullit
- Bardhësi e dallueshme

1.2 Klasifikimi i produktit

Mbulimi: Klasa 2, EN 13300:2001

1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

Polikolor eko është një gjysmë-dispersion për muret e brendshme, me përshkueshmëri të lartë avulli dhe mbulim të shkëlqyeshëm. Falë polimereve të përzgjedhura, përdoret për mbrojtjen dekorative të mureve dhe tavaneve në ambiente banimi dhe tregtare. Mund të përdoret në rinovimin e ndërtesave të vjetra, si dhe për mbrojtjen dhe rilyerjen e ndërtesave të reja.

1.4 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Boja e brendshme mund të aplikohet në nënshtresa me bazë gëlqereje, çimento, si dhe në suvatime çimento-gëlqere që janë të paktën një muaj të vjetër. Nënshtresa të përshtatshme janë edhe suvatimet e imta të sipërfaqeve të mureve, kartoni i gipsit dhe kompensata, nëse ato janë të veshura me një astar të përshtatshëm përpara rilyerjes. Koha e tharjes së suvatimeve dhe përbërjeve niveluese të sapo instaluar është 1 ditë për milimetër të trashësisë së shtresës, në kushte standarde të motit. Nëse nënshtresa është e ekspozuar ndaj lagështirës, është e nevojshme që fillimisht të riparohet dëmtimi që shkakton shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë izoluese që do të parandalojë që lagështia të arrijë shtresën mbi të cilën do të aplikohet **Polikolor eko**.

Nënshtresat e betonit (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur $\leq 2\%$), mbi të cilat do të aplikohet gjysmë-dispersioni i brendshëm, duhet të ashpërsohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri. Sipërfaqet shumë absorbuese dhe të vjetra duhet të lyhen me astar **weberprim deep** deri në 12 orë përpara aplikimit të bojës së brendshme **Polikolor eko**.



Emri i produktit:	Polikolor eko
Data e krijimit të FT:	08.02.2022.
Versioni i Fletës Teknike:	01
Numri i faqes:	2 nga 4

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Përpara fillimit të punës, është e nevojshme të përzieni plotësisht bojën e brendshme deri në fund të kovës dhe më pas të homogjenizoni materialin nga tufa dhe/ose pako të ndryshme në një enë më të madhe në mënyrë që të njehsohen nuancat (njehsimi). Shtoni ujë të pastër në enë, deri në 20% për aplikimin e parë të bojës, ose deri në 10% për aplikimin e dytë të bojës, për të përfutur konsistencën e nevojshme të materialit. Nuk lejohet shtimi i mëvonshëm i ujit dhe pigmenteve.

2. Boja **Polikolor eko** e përzier mirë është e homogjenizuar, pa gunga dhe e lehtë për t'u aplikuar. Lyeni sipërfaqen e murit me **weberprim podloga/weberprim deep** deri në 12 orë para fillimit të punës.

3. **Weberprim podloga** hollohet me ujë të pastër në një raport 1:8 dhe aplikohet 12 orë para fillimit të punës. Nënshtrësas shumë absorbuese dhe të vjetra duhet të lyhen me astar **weberprim deep**, i cili hollohet me ujë të pastër në një raport 1:3 me 1:6.

4. Mbroni nyjat e sipërfaqeve të murit dhe dyshemesë, si dhe elementët e tjerë (priza, çelësa, etj.) me shirit të përshtatshëm krep dhe fletë metalike përpara se të kryeni punën.

5. Produkti **Polikolor eko** aplikohet me një rul ose furçë me flokë të gjatë, në dy shtresa për të mbuluar të gjithë sipërfaqen dhe për të përfutur nuancën e kërkuar të ngjyrës. Aplikimi i shtresës së dytë kryhet vetëm pasi shtresa e parë të jetë tharë plotësisht, pas 4-6 orësh nga fillimi i punës, në kushte standarde të motit.

6. Punimet duhet të kryhen në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e mureve të vazhdueshme, për të shmangur pabarazitë e shkaktuara nga fugat e sipërfaqeve më të mëdha të murit, tharja e pabarabartë etj. Kur aplikoni me rul, përdorni një rrjetë të përshtatshme për shtrydhjen e bojës.

7. Boja e brendshme thahet në prekje 12 orë pas aplikimit të shtresës së dytë në kushte standarde të motit. Ventiloni mirë dhomën përpara se të përfundoni punën, në mënyrë që uji i tepërt nga produkti të avullojë plotësisht. Produkti nuk duhet të aplikohet në sipërfaqe horizontale të shkelura.

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

8. Temperatura e nënshtrësës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së bojës së brendshme **Polikolor eko** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtrësës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

Prodhuesi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtrësja është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

Emri i produktit:	Polikolor eko
Data e krijimit të FT:	08.02.2022.
Versioni i Fletës Teknike:	01
Numri i faqes:	3 nga 4

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.

Për aplikimin: rul dhe/ose furçë piktori me flokë të gjatë.

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 0,2-0,25 kg/m² për dy shtresa të veshjes së brendshme gjysmë-dispersioni, në varësi të trashësisë së veshjes së bojës, absorbueshmërisë së sipërfaqes dhe kushteve në të cilat lyhen muret.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **Polikolor eko** duhet të ruhet në paketimin e tij original, të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **Polikolor eko** është ngjyrë e bardhë për ambiente të brendshme.

Paketimi: kovë plastike 25 kg, 600 kg në një paletë; kovë plastike 23 kg, 552 kg në një paletë; kovë plastike 8 kg, 480 kg në një paletë; kovë plastike 5 kg, 480 kg në një paletë;

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

Emri i produktit:	Polikolor eko
Data e krijimit të FT:	08.02.2022.
Versioni i Fletës Teknike:	01
Numri i faqes:	4 nga 4

5.2 Kufizimet e produktit

Polikolor eko me gjysmë-dispersion për lyerjen e mureve të brendshme nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për sipërfaqet e mureve që përmbajnë lagështi.
- Në rastin e sipërfaqeve të vjetra dhe që nuk mbajnë ngarkesë.
- Në temperaturë ruajtje, transporti, aplikimi dhe tharje më të ulët se +5°C dhe më të lartë se +30°C.
- Në sipërfaqe horizontale, të shkelura.

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë.

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs