


## Fleta e të dhënave

Data e krijimit: 27/10/2014

### Pllakë gipsi MSZ EN 520

Karakteristikat: Suva e mbështjellë me veshje letre për të formuar pllakë drejtkëndore  
 Aplikimi: Material ndërtimi për pozicionimin e mureve dhe tendave  
 Instalimi: Sipas manualit të instalimit

Emri i produktit	Pllakë gipsi standarde		
Markimi	RB (A; GKB)		
Pamja e jashtme			
	Letër: gri Teksti: i zi		
Trashësia [mm]	9,5	12,5	15
Toleranca në trashësi [mm]	± 0,5		
Densiteti (cca.) [kg/m <sup>3</sup> ]	710		
Masa e njësisë (cca.) [kg/m <sup>2</sup> ]	7	8,8	11,2
Uji i kombinuar [%]	>18		
Lagështia në 20 °C, 65 % RH [%]	~ 0,3		
Thithja totale e ujit [%] MSZ EN 520	NDP		
Thithja e ujit sipërfaqësor [g/m <sup>2</sup> ] MSZ EN 520	NDP		
Toleranca në gjatësi [mm]	+0/-5		
Toleranca në gjerësi [mm]	+0/-4		
Toleranca në planin drejtkëndor [mm]	2		
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes (drejtimi gjatësor) [N]	min. 400	min. 550	min. 650
Ngarkesa e thyerjes së përkuljes (drejtimi tërthor) [N]	min. 160	min. 210	min. 250
Koeficienti i përçueshmërisë termike prej [W/mK]	0,25		
Koeficienti i faktorit të rezistencës së difuzionit të avullit	6-10		
Klasa e reagimit ndaj zjarrit MSZ EN 13501-1	A2-s1,d0		