

## FLETA E TË DHËNAVE TË PRODUKTIT MATERIAL LIDHËS VARIO RIGIPS

**Material lidhës për bashkimin dhe lëmimin e sipërfaqeve të pllakave të gipsit. Produkt pluhur.**

Rezistenca ndaj zjarrit:

**A1**

Grupi i produkteve:

**Material lidhës për pllakat e gipsit**



### Specifikimet

Karakteristikat e produktit	Material lidhës dhe lërimi për pllakat e gipsit. Mund të aplikohet manualisht për bashkimin e bazës dhe lëmimin e sipërfaqeve deri në cilësinë e sipërfaqes Q1-Q4, me shirit përforcues me fibra xhami. E lehtë për t'u aplikuar, e bardhë, e lehtë për t'u përzier.
Përbërësit	Sulfat kalciumi në nivele të ndryshme hidrate me aditivë.
Paketimi	në thes: 5 kg dhe 25 kg
Raporti i përzierjes	1.5-2 kg/1 l ujë
Kërkesa materiale	0,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
Koha e përdorimit	Rreth 40 minuta
Trashësia e rekomanduar e aplikimit	3 mm/shtresë
Përshkueshmëria	$\mu=10$
Sipërfaqja bazë në të cilën mund të përdoret produkti	Pllaka ndërtimi gipsi dhe fibra gipsi nga Rigips. Fusha kryesore e aplikimit është bashkimi i strukturave rezistente ndaj zjarrit. Vetëm materiali i bashkimit Vario mund të përdoret për pllakat e ndërtimit kundër zjarrit, Rigidur, Glasroc F dhe me vrima.
Përzierja	Përzieni në një enë të pastër me ujë të pastër. Mos përdorni asnjë aditiv tjetër. Për 5 kg stuko Vario nevojiten rreth 2,5 litra ujë. Pluhuri spërkatet në mënyrë të barabartë në ujë dhe pas një kohe të shkurtër përthithjeje përzihet me dorë ose me mikser për një lëndë kremoze. Përzierja mund të përpunohet për rreth 40 minuta. Materiali i ngurtësuar nuk duhet të përdoret.
Fushat e përdorimit	Muret e brendshme, tavanet, min mbi +5 °C. Është i përshtatshëm për bashkimin dhe lëmimin e të gjithë sipërfaqes së pllakave të gipsit ( <a href="#">deri në cilësinë Q1-Q4</a> ), si dhe për lëmimin e të gjithë sipërfaqes së pllakave të ndërtimit me fibra gipsi.
Kushtet e inkorporimit	Temperatura e ambientit, materiali që do të përpunohet dhe sipërfaqja punuese duhet të kenë një temperaturë prej të paktën +5°C.
Këshilla të dobishme	Dukshmëria e fugave të kartonit të gipsit mund të reduktohet në minimum duke krijuar një sipërfaqe cilësore Q4. Rigips Vario është gjithashtu i përshtatshëm për arritjen e cilësisë më të lartë të sipërfaqes Q4. Mund të gjeni më shumë informacion rreth procesit të saktë të Ruajeni në një vend të mbrojtur nga lagështia, midis +2°C dhe +30°C. Duhet të mbrohet nga ngrirja. Thesi pasi hapet duhet të ruhet e mbyllur hermetikisht.
Informacioni i ruajtjes	
Data e skadencës	12 muaj nga prodhimi, 3 muaj pas hapjes.

Rigips Vario

