

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit:

weberepox easy

Data e krijimit të FT:

04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes:

1 nga 4

weberepox easy

Fino epoksi dhe ngjitës për qeramikë, me bazë rrëshirë reaktive

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Fino epoksi dhe ngjitës për qeramikë
- Rezistent ndaj kimikateve dhe acideve
- Për fuga deri në 15 mm

1.2 Klasifikimi i produktit

RG (EN 13888:2009)

1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

weberepox easy është një ngjitës epoksi me dy përbërës, kimikë dhe acid dhe fino për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

Për shkak të formulimit me bazë rrëshirë reaktive, përdoret për fuga dhe ngjitje të të gjitha llojeve të pllakave qeramike dhe rezistente ndaj acidit në vendet ku kërkohet rezistencë e konsiderueshme kimike dhe/ose papërshkueshmëri e plotë: spitale, laboratorë, lavanteri, kuzhina, baxho, thertore, fabrika birre, distileri, dhoma ftohjeje, tualete, banja, pishina, lavazhe etj. Rekomandohet për ngjitjen e pllakave të murit dhe dyshemesë që përbëhen nga qeramika, porcelani, mozaiku dhe guri, etj. gjerësia e bashkimit nga 3 në 15 mm.

1.4 Përgatitja e nënshtresës

Nënshtresa dhe kanalet e bashkimit në të cilat aplikohet **weberepox easy** duhet të jenë të pastra, të forta, të thata dhe pa pjesë që shpëputen. Mbetjet e substancave që reduktojnë ngjitjen (ngjitës qeramike, pluhuri, etj.) duhet të hiqen plotësisht paraprakisht. Nëse nënshtresa është nën ndikimin e lagështisë, fillimisht është e nevojshme të riparohen plotësisht dëmtimet që shkaktojnë shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë hidroizoluese që do të parandalojë ndikimin e drejtpërdrejtë të lagështirës në shtresën mbi të cilën do të aplikohet **weberepox easy**.

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Pastroni mirë kanalet e finove nga ngjitësi i qeramikës dhe papastërti të tjera.
2. Shtoni të gjithë sasinë e ngurtësuesit (në kapak) në përbërësin e rrëshirës (në bazë).



3. Përziejini mirë të dy përbërësit së bashku derisa të arrihet një ngjyrë dhe konsistencë uniforme. Produkti i përzier mirë është i homogjenizuar dhe pa gunga. Pas përzierjes, filloni të aplikoni produktin.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberepox easy

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

4. Koha e përdorshme e materialit të përgatitur në kovë është 50 minuta.
5. **weberepox easy** aplikohet me një mistri gome fillimisht horizontalisht, pastaj diagonalisht dhe vertikalisht në mënyrë që të mbushen plotësisht kanalet e fugave.
6. Gjatë ngjitjes së qeramikës, **weberepox easy** aplikohet në një shtresë 3-5 mm me një mistri prej çeliku të dhëmbëzuar, në varësi të llojit dhe formatit të pllakës që do të ngjitet.
7. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së **weberepox easy** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 10°C dhe mbi 30°C.
- * Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.
8. Pas aplikimit, hiqni menjëherë çdo fino të tepërt me ndihmën e një mistrie në drejtim diagonal, në mënyrë që të parandaloni tërheqjen e finos nga fuga.
9. Përdorni **weberklin epoxy** për të pastruar mbetjet e masës epokside në pllaka duke aplikuar emulsionin në sipërfaqe. Produkti mund të përdoret gjithashtu për të pastruar mbetjet e thata të masës epokside në sipërfaqen e pllakës.
10. Lëreni të thahet për 24 orë përpara përdorimit. Duhet 7 ditë për rezistencë të plotë kimike.

Prodhuksi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd.

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë, doreza mbrojtëse, maskë dhe kostum. Për aplikimin: mistri gome, doreza mbrojtëse, maskë dhe kostum.

Për pastrimin: leckë ose sfungjer me **weberklin epoxy**.

2.2 Konsumi i produktit

Për fuga, rreth 0,5 kg/m², në varësi të llojit, dimensioneve dhe trashësisë së pllakave dhe gjerësisë së fugës.

Për ato të ngjitura, rreth 1,7 kg/m², në varësi të karakteristikave të nënshtresës, dimensioneve dhe llojit të pllakave që do të ngjiten.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **weberepox easy** duhet të ruhet në paketimin të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një

zonë të mbyllur ose të mbuluar.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberepox easy

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +10°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Përbërësit e rrezikshëm të përzierjes:
acid formik benil alkool



Rreziku

E dëmshme nëse gëlltitet ose thithet. Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtim të syve. Mos thithni mjegull/pluhur/avull/llak. Lani duart tërësisht pas trajtimit. Vishni doreza mbrojtëse/veshje mbrojtëse/mbrojtje për sytë/fytyrë. **NËSE GËLLTITET:** Shpëljani gojën. Mos shkaktoni të vjella. **NËSE BIE NË LËKURË** (ose flokë): Hiqni menjëherë të gjitha veshjet e ndotura. Shpëljani lëkurën me ujë. **NËSE BIE NË SY:** Shpëljani me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse i keni të vendosura dhe nëse është e mundur. Vazhdoni shpëlarjen. Telefononi menjëherë qendrën/mjekun e kontrollit të helmimeve. Ruajeni në vend të sigurt, të kyçur me çelës. Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret e RS.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **weberepox easy** disponohet në ngjyrë të bardhë dhe gri sipas paletës së ngjyrave Weber.

Orari i hapjes: rreth 60- 90 minuta, në varësi të kushteve të motit dhe trashësisë së veshjes së produktit.

Paketimi: kovë plastike 5 kg, 720 kg në një paletë.

Data e skadencës: 24 muaj nga data e prodhimit të shtypur në paketim, ruhet në paleta në një zonë të thatë pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj kushteve të motit dhe lagështisë. Mbrojeni nga ngrirja.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

5.2 Kufizimet e produktit

Bojaku **weberepox easy** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për fuga me gjerësi më të madhe se 3 mm dhe më pak se 15 mm.

- Në temperatura më të ulëta se $+10^{\circ}\text{C}$ dhe më të larta se $+30^{\circ}\text{C}$.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberepox easy

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

- Ndalohet shtimi i komponentëve të tjerë përveç ngurtësuesit (në shtresë).
- Për nënshtresat që përmbajnë papastërti dhe lagështi.
- Ndalohet ripërdorimi i përzierjes së ndotur.

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Për informacione të mëtejshme, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Francë.

Importuesi dhe distributori: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni +381 11 3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs