

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim 813

Data e krijimit të FT: 25.01.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 3

# weberprim 813

*Astar universal për nënshtresa absorbuese dhe jo absorbuese para punimeve qeramike*

## 1. Përshkrimi i produktit

### 1.1 Përfitimet e produktit

- Veshje me tharje të shpejtë me fuqi të lartë lidhëse
- Përgatitja dhe aplikimi i thjeshtë
- Për aplikim të sigurt të ngjitësit të pllakave ose hidroizolimit

### 1.2 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

**weberprim 813** është astar universal akrilik për nënshtresa absorbuese dhe jo absorbuese, me fuqi të lartë ngjitëse.

Përdoret si shtresë bazë, kryesisht para aplikimit të ngjitësve për qeramikë, hidroizolues dhe stuko vetëniveluese.

### 1.3 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet **weberprim 813** duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Mbetjet e bojërave të vjetra, gëlqeres dhe substancave që pakësojnë ngjitjen (yndyrnat, pluhuri, veshjet bituminoze etj.) duhet të hiqen plotësisht paraprakisht. Nëse nënshtresa është nën ndikimin e lagështisë, fillimisht është e nevojshme të riparohen plotësisht dëmtimet që shkaktojnë shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë hidroizoluese që do të parandalojë ndikimin e drejtpërdrejtë të lagështirës.

Nënshtresat e betonit (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur  $\leq 2\%$ ), me çimento dhe llaç me bazë çimento dhe gëlqere (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur  $\leq 1,5\%$ ) duhet të ashpërsohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri dhe më pas të lyhen me astar. Nënshtresat shumë absorbuese dhe të vjetra duhet të pastrohen me astar **weberprim 813** (në raport 1:1 me ujë të pastër) 2 orë përpara përdorimit të ngjitësve për qeramikë, hidroizolues ose stuko vetëniveluese (temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%).

## 2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. **weberprim 813** hollohet duke shtuar ujë të pastër (1:3) përpara përdorimit në sipërfaqe absorbuese.
2. Produkti nuk hollohet për aplikim në sipërfaqe jo absorbuese.
3. Aplikohet me furçë ose rul në një shtresë, duke shmangur formimin e pellgjeve.
4. Në varësi të llojit të substratit dhe kushteve të aplikimit, koha e tharjes është 2-4 orë nga fillimi i aplikimit.



5. Produkti nuk duhet të përzihet me aditivë.
6. Nënshtrësja është ngjytrësja pas aplikimit dhe tharjes.

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim 813

Data e krijimit të FT: 25.01.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 3

\* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

8. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së **weberprim 813** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

**Prodhuksi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd.**

### 2.1 Mjetet e punës

Për aplikimin: rul, furçë.

### 2.2 Konsumi i produktit

Rreth 30-120 ml/m<sup>2</sup> në varësi të karakteristikave të substratit mbi të cilin aplikohet astari.

## 3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **weberprim 813** duhet të ruhet në paketimin origjinal, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike.

## 4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

## 5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **weberprim 813** është astar me ngjyrë terrakota (e kuqe).

Koha e tharjes: rreth 120 minuta në varësi të kushteve të motit.

Paketimi: kuti plastike 10 l, 400 kg në një paletë, shishe plastike 1 l, 12 copë në një kuti.

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shtypur në paketim me kusht që të ruhet siç specifikohet.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e

të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim 813

Data e krijimit të FT: 25.01.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 3

### 5.1 Pastrimi

Njollat e thata duhet të hiqen me një tretës. Lani mjetet dhe njollat e freskëta me ujë të pastër.

### 5.2 Kufizimet e produktit

Astari **weberprim 813** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Mos e përdorni përtej datës së specifikuar të skadencës.
- Nuk është një zëvendësues për pastrimin e duhur të nënshtresës dhe as nuk e përmirëson ndjeshëm forcën e tij.
- Aditivët përveç ujit të pastër janë të ndaluar.
- Aplikimi dhe ruajtja në temperatura më të ulëta se +5°C dhe më të larta se +30°C.
- Për nënshtresat që përmbajnë papastërti dhe lagështi.

### 5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

### 5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Për informacione të mëtejshme, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

### 5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Serbi

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni +381 11 3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)