

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim podloga

Data e krijimit të FT: 10.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 4

weberprim podloga

Astar akrilik për brenda dhe jashtë

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Nivelim
- Rrit ngjitjen
- Lidhet shumë mirë

1.2 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

weberprim podloga është astar akrilik i çimentuar që përdoret për përgatitjen e nënshtresës përpara se të aplikoni bojëra dhe/ose përbërës zbutës. Falë polimereve të përzgjedhur dhe aditivëve të shtuar, astari universal shërben për të ngopur nënshtresën dhe për të rritur rezistencën ndaj ujit. Mund të përdoret në rinovimin e ndërtesave të vjetra, si dhe për mbrojtjen e ndërtesave të reja, brenda dhe jashtë.

1.3 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Nëse nënshtresa është e ekspozuar ndaj lagështirës, është e nevojshme që fillimisht të riparohet dëmtimi që shkakton shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë izoluese që do të parandalojë që lagështia të arrijë shtresën mbi të cilën do të aplikohet **weberprim podloga**.

Të gjitha veshjet e vjetra dhe me ngarkesë të pamjaftueshme duhet të hiqen plotësisht, të riparohen dhe vetëm atëherë të vazhdoni me punën e mëtejshme.



FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim podloga

Data e krijimit të FT: 10.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Para fillimit të punës, është e nevojshme të përzieni plotësisht astarin **weberprim podloga** deri në fund të kovës. Hollojeni astarin me ujë të pastër në një raport 1:8, në mënyrë që të përftohet konsistenca e kërkuar e materialit.

2. Astar **weberprim podloga** është i homogjenizuar, pa gunga dhe i lehtë për t'u aplikuar. Lyejeni sipërfaqen me një **weberprim podloga** deri në 12 orë përpara se të filloni të aplikoni bojë ose përbërje zbutëse. Astar është transparent dhe nuk ngjyroset në sistemin Weber mix.

3. Produkti **weberprim podloga** aplikohet me rul ose furçë me flokë të gjatë për të mbuluar të gjithë sipërfaqen.

4. Punimet duhet të kryhen në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e mureve të vazhdueshme, për të shmangur pabarazitë e shkaktuara nga fugat e sipërfaqeve më të mëdha të murit, tharja e pabarabartë etj. Korrigjimet e mëvonshme duke shtuar ujë nuk lejohen.

5. Astar universal thahet në prekje 6 orë pas aplikimit në kushte standarde të motit, ndërsa boja ose përbërësi zbutës aplikohet pas 12 orësh nga fillimi i punës.

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

6. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së **weberprim podloga** duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

Prodhuesi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.

Për aplikimin: rul dhe/ose furçë.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim podloga

Data e krijimit të FT: 10.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 0,1-0,3 kg/m² për shtresën e aplikimit të astarit universal, në varësi të trashësisë së aplikimit, absorbueshmërisë së sipërfaqes dhe kushteve në të cilat vendoset astari.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **weberprim podloga** duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbron produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **weberprim podloga** është transparent dhe nuk ngjyroset në sistemin

Weber mix. Paketimi: kovë plastike 3 kg, 288 kg në një paletë; kovë plastike 1 kg, 240 kg në

një paletë; Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

5.2 Kufizimet e produktit

Astari universal **weberprim podloga** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për nënshtresat që përmbajnë lagështi
- Në rastin e sipërfaqeve të vjetra dhe që nuk mbajnë ngarkesë
- Në temperaturë ruajtje, transporti, aplikimi dhe tharje më të ulët se +5°C dhe më të lartë se +30°C
- Për nënshtresat që përmbajnë alga dhe kërpudha

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: weberprim podloga

Data e krijimit të FT: 10.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave. Për informacion shtesë, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë.

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs