

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: Weberseal sanitar

Data e krijimit të FT: 03.04.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 4

# weberseal sanitar

Ngjitës me një përbërës, elastik i përhershëm, me bazë acetati

## Përshkrimi i produktit

### 1.1 Përfitimet e produktit

- Parandalon formimin e mykut
- Nuk rrëshqet në nyjet vertikale
- Ngjitje e shkëlqyer me alumin, qeramikë, xhami, sipërfaqe me xham, xhami të profilizuar, klinker dhe porcelan
- I reziston lëvizjeve dilatuese 20%.
- Rezistent ndaj ndikimeve atmosferike, rrezatimit UV dhe vjetërimit
- Rezistent ndaj një game të gjerë kimikatesh
- E disponueshme në shumë ngjyra (e bardhë, transparente)
- Lehtësisht i punueshëm në temperatura të larta dhe të ulëta



### 1.2 Klasifikimi i produktit

F-EXT-INT-CC (EN 15651-1:2012)

G-CC (EN 15651-2:2012)

S (EN 15651-3:2012)

### 1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

**weberseal sanitar** është përbërës mbyllës me bazë acetati përherë elastik, me ngjitje të shkëlqyer me shumicën e materialeve silikate (alumini, qeramika, qelqi, sipërfaqet me xham, xhami i profilizuar, klinker, porcelani, etj.). Gjithashtu është i përshtatshëm për përdorim në dhoma ku ka mundësi rritjeje myku, kuzhina, banja, për mbylljen e materialeve silikate, për mbylljen e fugave më pak të ngarkuara, për vendosjen e xhamit në korniza alumini, si dhe për lustrim dhe montim të profiluar xhami (kopelitet). Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: Weberseal sanitar

Data e krijimit të FT: 03.04.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

### 1.4 4 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Është e nevojshme të hiqen plotësisht të gjitha materialet që zvogëlojnë ngjitjen (mbetjet e bojës, gëlqere, yndyrë, pluhur, etj.).

Nënshtresat e betonit (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur  $\leq 2\%$ ), me çimento dhe llaç me bazë çimento dhe gëlqere (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur  $\leq 1,5\%$ ) duhet të ashpërsohet mekanikisht dhe të pastrohet nga pluhuri.

## 2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Presim dozën në skajin e sipërm ngjitur me fillin, mbështjellim dozën, të cilën duke marrë parasysh gjerësinë e fugës, e presim diagonalisht dhe e vendosim në pistoletë.
2. Aplikojmë ngjitësin direkt nga pistoletë ose duke përdorur një shpatull. Kur ndaloni punën, d.m.th. kur ndryshoni dozën, lëshoni dorezën e pistoletës dhe tërhiqeni këmbëzën prapa. Aplikimi i ngjitësit duhet të jetë sa më i barabartë.
3. me mjet lëmues, ose me gisht e lëmojmë masën vulosëse para se të krijohet korja. Është shumë e rëndësishme të shtypim mirë izoluesin në sipërfaqen që po vulosim.
4. Koha e tharjes 2 mm në ditë.\*

\* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti fiksohet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të jetë në intervalin nga 5°C deri në 40°C.

**Prodhuksi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.**

### 2.1 Mjetet e punës

Për aplikimin: pistoletë dore ose pneumatike, mjet zbutës.

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: Weberseal sanitar

Data e krijimit të FT: 03.04.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

### 2.2 Konsumi i produktit

Tabela tregon se sa metra linearë fuga mund të mbushim me një fishek 280 ml, duke marrë parasysh gjerësinë dhe thellësinë e aplikimit të ngjitësit.

Thellësia e fugës	Gjerësia e fugës (mm)			
	6	8	10	12
6	8,3	6,2	5,0	4,2
8		4,7	3,7	3,1
10			3,0	2,5
12				2,1

## 3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në një hapësirë të thatë dhe të mbyllur, të mbrojtur nga ndikimet atmosferike.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +25°C.

## 4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Përmban 2-oktil-2H-izotiazol-3-on. Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

## 5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: e bardhë, transparente.

Paketimi: 1 copë = fishek 280 ml, 12 copë në një kuti, 120 kuti në një paletë.

Data e skadencës: 18 muaj nga data e prodhimit e shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

### 5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë me ujë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

## FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: Weberseal sanitar

Data e krijimit të FT: 03.04.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

### 5.2 Kufizimet e produktit

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë me ujë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

### 5.3 3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

### 5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

### 5.5 Vendi i origjinës, importuesi dhe distributori i produkteve

Vendi i origjinës: Republika e Sllovenisë.

Importuesi dhe distributori: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Nr. telefoni: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)