

webertec smart protect

Ngjitës qeramike me dy komponentë dhe shtresë hidroizoluese në një produkt të vetëm

1. Përshkrimi i produktit

1.1 1 Përfitimet e produktit

- ngjitës dhe hidroizolues në një shtresë
- kursen kohë dhe para
- fleksibël dhe i fortë

1.2 Klasifikimi i produktit

C2TE S2 (EN 12004:2007+A1:2012)

1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

webertec smart protect është ngjitës qeramike me dy përbërës dhe shtresë hidroizoluese (1,5 bar, 7 ditë) në një produkt të vetëm. Përdoret për ngjitjen e të gjitha llojeve të qeramikës (pllaka qeramike, pllaka gres, mozaik, gur dhe mermer) si dhe për mbrojtjen e ndërtesave nga efektet e ujit dhe lagështisë. Produkti është fleksibël dhe plotëson deformimin tërthor të klasës S2 (≥ 10 mm) sipas standardit EN 12004. Është i përshtatshëm për përdorim për dyshemetë me sistem ngrohje.

Rekomandohet për punë të jashtme dhe të brendshme, për ambientet e mëposhtme: banjo, kuzhina, kabina dushi, vaska, pishina, tarraca dhe ballkone, për sipërfaqe horizontale dhe vertikale.

1.4 4 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Është e nevojshme të hiqen plotësisht të gjitha materialet që zvogëlojnë ngjitjen (mbetjet e bojës, gëlqere, yndyrë, pluhur, etj.). Rezistenca në tërheqje e sipërfaqes së nënshtresës e matur me provën "tërheqëse" duhet të jetë $> 1,0$ N/m².

Nënshtresat e betonit (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur $\leq 2\%$), me çimento dhe llaç me bazë çimento dhe gëlqere (të paktën 28 ditëshe, me lagështi të mbetur $\leq 1,5\%$) duhet të ashpërsohen mekanikisht dhe të pastrohen nga pluhuri dhe më pas të lyhen me një astar të përshtatshëm. Nënshtresat absorbuese dhe të vjetra lyhen me astar **weberprim 813** në raport 1:3 me ujë të pastër dhe nënshtresa jo absorbuese me astar **weberprim 813**, dy orë para fillimit të punës (temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%).



FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertec smart protect

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 5

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Pas aplikimit të shtresës bazë, dhe para aplikimit të hidroizolimit, është e nevojshme që të gjitha qoshet dhe depërtimet të sigurohen shtesë me shirita hidroizolues dhe mansheta (**webertec max tape 120/webertec tape/webertec butyl tape 120/webertec inside corner/webertec outside corner/webertec collar/webertec multy-size collar**) siç përshkruhet në fletët teknike për produktet e përmendura.

2. Shtoni përmbajtjen e qeses me 10 kg përbërës pluhur në 2,8 kg përbërës të lëngshëm dhe përzieri vazhdimisht me një mikser elektrik derisa masa të jetë e njëtrajtshme.

3. Prisni 5 minuta dhe më pas përzieri sërish për pak kohë. Pas kësaj, hidroizolimi është gati për aplikim.

4. webertec smart protect mund të përdoret në tre mënyra:

4.1 Si hidroizolues dhe ngjitës për qeramikë - 2 në 1: aplikohet me mistri **weber smart protect gletericom**, e cila siguron aplikimin e hidroizolimit dhe ngjitësit në një hap. Kjo mënyrë pune siguron aplikimin e 2 mm hidroizolim dhe 3 mm ngjitës qeramike. Nëse ngjiten pllaka që e kanë anën e tyre më e gjatë e kanë mbi 60 cm, është e nevojshme të lyhet edhe pjesa e pasme e pllakës. Zona e kontaktit në pjesën e pasme të pllakës duhet të jetë 100%.

Periodha kohore përpara se produkti të lidhet plotësisht me nënshtresën dhe pllakën (koha e hapur për punë) është rreth 30 minuta. Përdorni materialin e përzier brenda 120 minutave. *

4.2 Si hidroizolues: aplikohet me mistri të sheshtë në trashësi 2 mm. Është e nevojshme që të gjitha qoshet dhe depërtimet të sigurohen me shirita hidroizolues dhe mansheta (**webertec max tape 120/webertec tape/webertec butyl tape 120/webertec inside corner/webertec outside corner/webertec collar/webertec multy-size collar**) siç përshkruhet në fletët teknike për produktet e përmendura.

Mbroni materialin e aplikuar për 24 orë nga ndikimi i drejtpërdrejtë i ujit.

4.3 Si ngjitës për qeramikë: aplikohet me mistri me dhëmbëza, trashësia e shtresës varet nga lloji dhe formati i pllakave që do të ngjiten, trashësia maksimale 10 mm. Nëse po ngjitni pllaka, ana më e gjatë e të cilave është mbi 60 cm, është e nevojshme të lyeni edhe pjesën e pasme të pllakës. Zona e kontaktit në pjesën e pasme të pllakës duhet të jetë 100%.

Periodha kohore përpara se produkti të lidhet plotësisht me nënshtresën dhe pllakën (koha e hapur për punë) është rreth 30 minuta. Përdorni materialin e përzier brenda 120 minutave. *

5. Koha e tharjes është 24 orë.*

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti fiksohet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të jetë në intervalin nga 5°C deri në 30°C.

Prodhuari rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për

përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertec smart protect

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 5

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.

Për aplikimin: mistri **webertec smart protect** gleterica.

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 4,25 kg/m² për shtresë, në varësi të llojit dhe karakteristikave të nënshtresës.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në një hapësirë të thatë dhe të mbyllur, të mbrojtur nga ndikimet atmosferike.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbroni produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Komponenti A:

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

Komponenti B:

Përbërësit e rrezikshëm të përzierjes: çimento portland, gri, 20-50%



Rreziku

Shkakton dëmtime të rënda të syrit. Shkakton acarim të lëkurës. Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës. Mund të shkaktojë acarim të rrugëve të frymëmarrjes. Vishni doreza mbrojtëse / veshje mbrojtëse / syze sigurie / mbrojtje për fytyrën. NËSE BIE NË SY: Shpëlaheni me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni lentet e kontaktit, nëse i keni të vendosura dhe nëse është e mundur. Vazhdoni shpëlarjen. Telefononi menjëherë Qendrën e Kontrollit të Helmimeve dhe konsultohuni me një mjek. NËSE BIE NË LËKURË: Shpëlaheni me ujë të bollshëm. NËSE THITHET: Nxirreni personin në ajër të pastër dhe vendoseni në një pozicion që lehtëson frymëmarrjen. Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret e RS. Përmbajtja e kromit të tretshëm Cr (VI) në produkt është më pak se 0.0002% e llogaritur në masën totale të çimentos së thatë.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertec smart protect

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 5

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: gri e errët.

Orari i hapjes: Periudha kohore përpara se produkti të lidhet plotësisht me nënshtresën dhe pllakën është rreth 30 minuta. Përdorni materialin e përzier brenda 120 minutave. *

Paketimi: thes 10 kg + kovë 2,8 kg, paletë 307,2 kg

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit e shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë me ujë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

5.2 Kufizimet e produktit

webertec smart protect nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për sipërfaqe metalike prej druri dhe të ndryshkura
- Për të bërë shtresa më të trasha se 10 mm
- Me pllaka qeramike të vjetra dhe që nuk mbajnë ngarkesë
- Në temperatura më të ulëta se +5°C dhe më të larta se +30°C
- Për nënshtresat që përmbajnë papastërti dhe ujë të ndenjmur

Është e nevojshme të mbrohet materiali i aplikuar për 48 orë nga ndikimi i drejtpërdrejtë i ujit. Produkti nuk është rezistent ndaj rrezeve ultraviolette dhe nuk është i destinuar për përdorim si shtresë e sipërme.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertec smart protect

Data e krijimit të FT: 04.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 5 nga 5

5.3 3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë.

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika e Serbisë. Nr. telefoni: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs