

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertene karbokul NOIR

Data e krijimit të FT: 28.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 1 nga 4

webertene karbokul NOIR

Suva akrilike finiturë nga kokrriza mermeri sintetik me ngjyrë të zezë me shkëlqim për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të murit

1. Përshkrimi i produktit

1.1 Përfitimet e produktit

- Rezistencë e shkëlqyer mekanike
- Ngjitje e shkëlqyer me nënshtresën
- Efekt dekorativ superior

1.2 Klasifikimi i produktit

V₃-W₃-0,3Mpa-λ=0,45W/(m*K)-B-s2,d0 (EN 15824:2017)

1.3 Përshkrimi i produktit dhe fusha e aplikimit

webertene karbokul NOIR është suva akrilike finiturë e bërë nga kokrriza mermeri sintetike me ngjyrë të zezë me shkëlqim për dekorimin dhe mbrojtjen e sipërfaqeve të murit, me rezistencë të shkëlqyer mekanike. Për shkak të efekteve të rrezatimit UV dhe ngrohjes së sipërfaqes së fasadës, suvaja duhet të përdoret vetëm në ambiente të mbyllura. Shkëlqimi nuk është rezistent ndaj rrezeve ultraviolette. Zgjidhja është ideale për mbrojtjen e sipërfaqeve të mureve vertikale minerale. Është e lehtë për t'u aplikuar dhe përpunuar dhe disponohet në një përzgjedhje të gjerë nuancash sipas grafikut të ngjyrave Weber.

1.4 Përgatitja e nënshtresës

Sipërfaqja në të cilën aplikohet produkti duhet të jetë e sheshtë, e pastër, e fortë, e thatë, mbajtëse dhe pa pjesë që shpëputen. Nëse nënshtresa preket nga lagështia, është e nevojshme që fillimisht të riparohen dëmtimet që shkaktojnë shfaqjen e lagështirës ose të vendoset një shtresë izoluese që do të parandalojë ardhjen e drejtpërdrejtë të lagështirës.



FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertene karbokul NOIR

Data e krijimit të FT: 28.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 2 nga 4

2. Përdorimi dhe instalimi i produktit

1. Të paktën 24 orë para vendosjes së suvasë, nënshtresa duhet të lyhet me astar **weberprim akril/akril G** (temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%), me të cilin fitojmë një sipërfaqe uniforme dhe të ngopur. Primeri duhet të ngjyroset në nuancën e llaçit **webertene karbokul NOIR**.

2. Hidhni **webertene karbokul NOIR** në një enë të madhe përpara përdorimit dhe përzieri për të përfutur një masë dhe nuancë uniforme (njehsimi). Kujdesuni që materiali të mos përzihet për një kohë të gjatë dhe intensivisht sepse do të krijohet shkumë e tepërt dhe llaçi nuk do të jetë i përdorshëm për punë. Përzierja e llaçit me një përzierës elektrik me shpejtësi të lartë mund të dëmtojë kokrrizat e mermerit me ngjyrë. Për të rregulluar konsistencën e llaçit, nëse është e nevojshme, shtoni një maksimum prej 250 ml ujë të pastër në 25 kg të produktit **webertene karbokul NOIR**. Nuk lejohet shtimi i mëvonshëm i ujit.

3. Llaçi aplikohet me mistri çeliku në trashësinë e kokrrës. Gjatë aplikimit, hiqni materialin e tepërt me një mistri. Më pas shtresa e aplikuar nivelohet dhe trajtohet me një mistri të sheshtë çeliku për të eliminuar boshllëqet midis kokrrave dhe për të arritur strukturën e dëshiruar. Kur veshja të jetë tharë pjesërisht, lëmoni përsëri sipërfaqen me lëvizje të barabarta. Aplikoni materialin sa më shpejt që të jetë e mundur, vazhdimisht pa bërë thyerje, nga skaji në skaj i murit. Gjatë zbutjes, është e nevojshme të pastrohet mjeti dhe të hiqet çdo emulsion i tepërt në mënyrë që të shmanget turbullimi gjatë tharjes së llaçit.

4. Është e nevojshme të punohet në mënyrë të barabartë dhe pa ndërprerje në sipërfaqet e vazhdueshme të mureve, në mënyrë që të shmangen nuancat e pabarabarta për shkak të tharjes së pabarabartë të produktit.

5. Pas 6 orësh nga fillimi i punimeve, llaçi **webertene karbokul NOIR** thahet në prekje. Produkti duhet të mbrohet nga ndikimet atmosferike derisa të thahet plotësisht. Rezistenca e plotë arrihet pas minimumi 24 orë nga fillimi i punimeve.

* Të gjithë parametrat e renditur i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

6. Temperatura e nënshtresës dhe ajrit gjatë aplikimit dhe tharjes së llaçit duhet të korrespondojë me kushtet standarde të motit. Nëse kushtet e motit nuk janë në përputhje me standardin, është e nevojshme që procedura e punës të përshtatet me rrethanat përkatëse dhe të merret parasysh që produkti thahet më shpejt në mot të ngrohtë, pra më ngadalë në mot të ftohtë, duke u siguruar që temperatura e nënshtresës dhe e ajrit të mos jetë nën 5°C dhe mbi 30°C.

Prodhuesi rekomandon që përpara fillimit të punës, të bëhet testimi në zona më të vogla për të kontrolluar nëse produkti/nënshtresa është përgatitur siç duhet dhe nëse janë siguruar kushtet e përshtatshme të përdorimit dhe instalimit. Nëse nuk janë siguruar, ju lutemi ndaloni punën dhe kontaktoni një përfaqësues të produkteve të ndërtimit Saint-Gobain d.o.o. Beograd. Kompania nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë në kryerjen e punës me materialin e specifikuar, si dhe për përdorimin e materialit për qëllime që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat pas përfundimit të punës nuk pranohen.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertene karbokul NOIR

Data e krijimit të FT: 28.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 3 nga 4

2.1 Mjetet e punës

Për përzierjen: mikser elektrik ose me dorë.

Për aplikim dhe lëmim: mistri e sheshtë prej çeliku inox.

2.2 Konsumi i produktit

Rreth 4,5-5,0 kg/m² në varësi të faktorëve të ndryshëm, disa prej të cilëve janë: absorbueshmëria dhe ashpërsia e nënshtresës, trashësia e veshjes dhe granulimi i kokrrizave.

3. Magazinimi, ruajtja dhe transporti

Produkti **webertene karbokul NOIR** duhet të ruhet në paketimin e tij origjinal, të padëmtuar, në paleta solide, në një zonë të thatë, pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj borës, shiut, breshërit dhe diellit, të mbrojtur nga ngrica, në një zonë të mbyllur ose të mbuluar.

Produkti nuk është i rrezikshëm për transport në kuptimin e të gjitha rregullave kombëtare dhe ndërkombëtare të qarkullimit. Gjatë transportit, mbron produktin nga ndikimet atmosferike. Transportoni dhe ruani produktin në një temperaturë prej +5°C deri +30°C.

4. Siguria e produktit

Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm.

Ai përmban një përzierje reaksioni të 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on dhe 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Mund të shkaktojë reaksion alergjik.

5. Karakteristikat teknike të produktit

Ngjyra e produktit: **webertene karbokul NOIR** është suva akrilike finiturë e bërë prej mermeri sintetik me ngjyrë të zezë me shkëlqim, i disponueshëm sipas katalogut të ngjyrave Weber.

Paketimi: kovë plastike 25 kg, 600 kg në një paletë.

Data e skadencës: 12 muaj nga data e prodhimit të shënuar në paketim.

Ju mund të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me produktin, dokumentacionin shtesë dhe fletën e të dhënave të sigurisë në faqen zyrtare të internetit www.rs.weber.

5.1 Pastrimi

Mbetjet e produktit të njomë pastrohen menjëherë nga veglat dhe sipërfaqet e ndotura me ujë. Produkti i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm me mjete mekanike.

FLETË TEKNIKE

Emri i produktit: webertene karbokul NOIR

Data e krijimit të FT: 28.02.2022.

Versioni i Fletës Teknike: 01

Numri i faqes: 4 nga 4

5.2 Kufizimet e produktit

Suvaja **webertene karbokul NOIR** nuk duhet të përdoret në situatat e mëposhtme:

- Për sipërfaqe prej druri dhe metali
- Për sipërfaqe të jashtme dhe si shtresë shkelëse
- Për aplikim në disa shtresa dhe mbi suva ekzistuese përfundimtare
- Në temperaturë ruajtje, transporti, aplikimi dhe tharje më të ulët se +5°C dhe më të lartë se +30°C
- Për nënshtresat që përmbajnë papastërti dhe lagështi
- Në sipërfaqet horizontale të shkelura dhe çati

5.3 Ekologjia

Mos e hidhni produktin e papërdorur dhe ambalazhet bosh jashtë vendeve të caktuara të mbeturinave. Për informacion shtesë, shihni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.

5.4 Mënyra e asgjësimit

P501 Hidhni përmbajtjen dhe paketimin në përputhje me rregulloret vendase. Hidhni veçmas paketimin dhe materialin e papërdorshëm. Mos lejoni të hyjë në kullues. Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake.

5.5 Vendi i origjinës dhe prodhuesi i produktit

Vendi i origjinës: Republika e Serbisë.

Prodhuesi i produktit: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Nr. telefoni: 011 314 96 81.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs