

EnveoKleber Excellent

NGJITËS GRI PËR
NGJITJE DHE RRAFSHIM
TË PANELEVE
TERMOIZOLUESE PREJ
EPS DHE LESHIT TË GURIT

Ngjitës fasade i thatë me bazë çimento, për ngjitjen dhe rrafshimin e paneleve termoizoluese të fasadave si polistireni (EPS), polistireni i ekstruduar (XPS) dhe leshit të gurit (MW).

Avantazhet e produktit:

- Punueshmëri e mire
- Rezistent ndaj ngricave
- Për të gjitha llojet e paneleve termoizoluese

Zona e aplikimit

Përdoret si ngjitës për ngjitjen e paneleve te izolimit termik të fasadës prej EPS, XPS dhe Lesh Guri dhe si shtresë rrafshuese dhe përforcuese me rrjetë, mbi panelet izoluese.



Karakteristikat teknike

Densiteti (në formë të thatë):	1400 - 1600 kg/m ³
Konsumi i ujit:	Përaf. 6,0-6,25 liter / 25 kg*
Koha e punës:	max. 60 min.*
Vlera Sd (rezistenca e difuzionit të avullit):	max. 0,5 m
Reagimi ndaj zjarrit:	A1
Përthithja e ujit:	max. 0,5 kg/m ² pas 24 orësh

* Sipas metodës së aplikimit dhe kushteve mjedisore të aplikimit, kontrolloni konsumin e ujit në paketim për informacion më të saktë.

Përgatitja e bazamentit

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastër, i fortë, i qëndrueshëm, pa ngricë dhe pa pjesë që mund të shpëputen. Mbetjet e bojës së vjetër, suvasë dhe substancave që reduktojnë ngjitjen (vaj, pluhur, kripëra dhe papastërti të tjera) duhet të eliminohen plotësisht. Në rast se bazamenti është i ekspozuar ndaj lagështirës, është e nevojshme që fillimisht të riparoni dëmtimet e shkaktuara nga lagështira ose të aplikoni hidroizolues.

Për sistem ETICS të fiksuar në bazmanet me ngjitës dhe upa, devijimi maksimal nga rrafshi vertical nuk duhet të kalojë 20 mm/m. Pabarazitë më të mëdha duhet të rrafshohen me një shtresë të veçantë suvaje me çimento gëlqereje. Nuk lejohet nivelimi i sipërfaqes me ngjitësin e fasadës.

Sipërfaqet e betonit, suvatimet me bazë çimento dhe gëlqere duhet të jenë minimalisht 28 ditë të vjetra me lagësht të mbetur ≤ 2%. Sipërfaqet me përthithje të lartë (për shembull gaz-betoni), suva dhe tulla të vjetra apo fasadat e vjetra minerale, duhet të trajtohen me astarin/bazën weberprim deep. Sipërfaqet e muraturave të reja me tulla (tulla e plotë, blloqe) nuk duhet të trajtohen me astar/bazë.

Nëse keni dyshime për cilësinë e bazamentit, kontrolloni vetitë e tij përpara se të filloni punën.

Përgatitja dhe instalimi i produktit

1. Përzierja:

Shtoni 25 kg material të thatë në përafërsisht 6 L ujë të pastër, përzieni me mikser elektrik derisa të përfitonit një masë homogjene, kremoze dhe kokrriza. Lëreni të qëndrojë përafërsisht 5 minuta dhe përzieni përsëri. Koha maksimale e punës 1 orë. Materiali që ka filluar të ngurtësohet nuk duhet të ripërzihet me ujë. Përzierja me produkte të tjera (p.sh. agjentë përshpejtues kundër ngrirjes) nuk lejohet.

2. Aplikimi i ngjitësit në panelet e izolimit termik:

Aplikoni ngjitësin në anën e pasme të panelit izolues - në forme shiriti në skaje dhe në formën e 2 - 3 pika në mes (të paktën 40% e sipërfaqes së pllakave duhet të lidhet me ngjitës në bazament). Për panelet e termoizolimit prej leshit mineral do duhet të mbulohet me ngjitës e gjithë sipërfaqja e pasme e panelit! Pllakat termoizoluese ngjeshen në bazament duke ushtruar shtypje. Llaçi ngjitës i aplikuar siç duhet nuk duhet të mbetet në sipërfaqet anësore të paneleve termoizoluese pas aplikimit, ato duhet të mbeten të pastra, pa ngjitës! Shih Udhëzimet dhe normat e Weber për ETICS.

3. Shtresa rrafshuese dhe përforcimi:

Para përforcimit të të gjithë sipërfaqes, kryhen përforcime këndore rreth të gjitha hapjeve në fasadë, më pas vendosen aksesoret për përforcimin e skajeve (këndore PVC me rrjetë, pikore horizontale, profile fundore etj.). Rrafshuesi aplikohet në termoizolim me mistri të dhëmbëzuar prej inoksi me thellësi minimale të dhëmbëve 8 mm me një lëvizje. Shtypni butësisht rrjetën e përforcimit EnveoTherm në shtresën e ngjitësit të sapo aplikuar, duke u siguruar që mbivendosjet e rrjetës të jenë të paktën 10 cm të gjera. Rrjeta me fibra qelqi duhet të pozicionohet të paktën në 1/3 por jo më shumë se 1/2 e trashësisë së shtresës nga sipërfaqja. Materiali që del përmes të çarave të rrjetës më pas nivelohet dhe lëmohet pas çdo rimbushjeje. Trashësia totale e rrafshuesit të aplikuar me rrjetë me fibra qelqi duhet të jetë 3 deri në 5 mm.

4. Informacion i përgjithshëm:

Gjatë përpunimit dhe tharjes së materialit, temperatura e sipërfaqes dhe e ajrit duhet të jetë midis +5 °C dhe +25 °C. Fasada duhet të mbrohet nga ndikimi i rrezeve direkte të diellit, erërave të forta dhe shiut, p.sh. me rrjetë mbrojtëse të skelave të fasadës. Aplikimi i astarit të fasadës duhet të kryhet pasi EnveoKleber Excellent të jetë tharë plotësisht ose më së shpejti 48 orë pas aplikimi të shtresës përfundimtare të ngjitësit. Të gjithë parametrat e deklaruar i referohen kushteve standarde të motit: temperatura 20°C, lagështia relative deri në 65%.

Mjetet

Për përzierjen: mikser elektrik, enë për përzierje.
Për aplikim: mallë çeliku, shpatull.

Pastrimi

Mbetjet e produktit të freskët mund të pastrohen nga veglat dhe sipërfaqet me ujë. Produkt i ngurtësuar duhet të hiqet vetëm mekanikisht.

Konsumi i produktit

EPS:

- Për ngjitje afërsisht 3 - 4 kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës ngjitëse, kushteve gjatë aplikimit dhe sipërfaqes në të cilën vendosen pllakat termoizoluese.
- Për rrafshimin me rrjetë: afërsisht 4 - 5 kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës së ngjitësit dhe kushteve gjatë aplikimit.

MW:

- Për ngjitje afërsisht 4 - 5 kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës së ngjitësit, kushteve gjatë aplikimit dhe bazamentit në të cilin vendosen pllakat termoizoluese.
- Për rrafshimin me rrjetë: afërsisht 5 - 6 kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës së ngjitësit dhe kushteve gjatë aplikimit.

Ruajtja, magazinimi dhe transporti

Produkti është i paketuar në thasë letre me veshje PE. Thasët janë të siguruar në paleta të mbështjella me folie. Rekomandohet të ruhet në paketim origjinal, të paprekur, të thatë, të mbrojtur nga lagështia dhe rrezet e diellit direkte.

Data e skadencës: Në këto kushte data e skadencës është 12 muaj nga data e prodhimit të shënuar në paketim. Pas hapjes, përdorni përmbajtjen menjëherë.

Paketimi: Thes 25 kg (toleranca e peshës ± 3%),
48 thasë në paletë = 1200 kg.

Shëndeti dhe siguria në punë

Respektoni rregullat për sigurinë dhe shëndetin në punë. Gjatë punës duhet të përdoren pajisje mbrojtëse personale. Kur punoni me produktin, ju rekomandojmë të mos hani, pini apo pini duhan. Pas punës duhet të lani menjëherë lëkurën me ujë dhe ta trajtoni me një krem të përshtatshëm rigjenerues.

Informacioni i detajuar jepet në Fletën përkatëse të të Dhënave të Sigurisë të publikuar në www.sk.weber, www.saint-gobain.al ose nëpërmjet një kërkesë drejtuar prodhuesit.

Mjedisi

Produkti i papërdorur dhe paketimi bosh nuk mund të hidhen jashtë hapësirave të menaxhimit të mbetjeve. Shikoni fletën e të dhënave të sigurisë së produktit dhe kërkesat legjislative për më shumë informacion.

Kufizimet e produktit

Ngjitësi termoizolues nuk mund të përdoret në situatat e mëposhtme::

- Në sipërfaqe druri dhe metali
- Në bazamente me mbështetje të pamjaftueshme
- Në temperatura ruajtjeje, transporti, aplikimi dhe tharje më të ulëta se +5° C dhe më të larta se +25 C,
- Në sipërfaqe që përmbajnë papastërti dhe lagështi

Njoftim

Shtimi i mbushësve, lidhësve dhe aditivëve shtesë nuk lejohet. Produkti i përzier mund të shkaktojë dëmtim të aluminit dhe metaleve të tjera. Informacioni i paraqitur është dhënë me mirëbesim, duke pasqyruar njohuritë tona në kohën kur u lëshua kjo fletë e të dhënave teknike. Kompania nuk është përgjegjëse për aplikimin e gabuar të materialit ose për përdorimin e tij në mënyra që nuk specifikohen në përshkrimin e produktit. Ankesat e paraqitura pas përfundimit të punës nuk do të pranohen.

Përfitoni nga përvoja jonë, kontaktoni një përfaqësues të SGCP Weber!

Kjo fletë e të dhënave teknike është e vlefshme nga 01.03.2025 dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme për këtë produkt.



**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS S.R.O.**

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava, Slovakia
web: www.sk.weber
e-mail: info@sk.weber

Informacioni teknik i paraqitur më sipër dhe rekomandimet bazohen në njohuritë dhe përvojën tonë, në rastet kur produkti ruhet, transportohet, përgatitet dhe përdoret në kushte të rregullta. Blerësi, ose përdoruesi i produktit këshillohet të testojë produktin, nëse është i përshtatshëm për përdorim për qëllimin e synuar. Duke marrë në konsideratë faktin, që nuk kemi ndikim në rrethanat e përdorimit dhe trajtimit të produktit, kompania nuk do të mbajë përgjegjësi për pasojat që vijnë nga përdorimi i parregullt. Blerësi, ose përdoruesi i produktit do të jetë përgjegjës në rast se produkti magazinohet, transportohet, përgatitet, përdoret dhe aplikohet në kundërshtim me udhëzimet, qëllimin, vetitë dhe informacionin mbi sigurinë e produktit, si dhe pas datës së caktuar të skadencës të produktit. Ekipi ynë i ekspertëve me përvojë ofron këshilla në fazat e planifikimit dhe aplikimit të produkteve tona. Vizita në kantierin e ndërtimit dhe demonstrimi i aplikimit të produkteve tona mund të organizohet sipas kërkesës. Kontaktoni ekipin tonë teknik dhe mësoni më shumë për produktet tona në faqen e internetit www.saint-gobain.rs dhe www.saint-gobain.al. Kjo fletë e të dhënave teknike është e vlefshme prej 01.03.2025 dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme për këtë produkt.



ELASTICITET QË JU LEJON TË BËNI ÇDO GJË

EnveoKleber Excellent

është një ngjitës fasade fleksibël, i lehtë për t'u
përpunuar, me cilësi premium, me ngjitje të lartë të
nënshtrësës dhe lehtësi në aplikim.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

